



MULTY SEAL

D30VERZE: 210331
Strana: 1/4

2K ZÁKLADOVÝ PLNIČ

POPIS

MULTY SEAL je prémiový 2K akrylový základový plnič pro automobilové opravy. Je speciálně určen pro aplikaci mokrý do mokrého. Je vynikající jak pro nové díly, tak pro sjednocení povrchu na opravovaných plochách před aplikací barvy. Lze jej použít jako základ na již zbrúšené plochy nebo na nebrúšenou kataforézu a originální OEM laky.

Je kompatibilní s většinou vodou ředitelných a rozpouštědlových vrchních laků na trhu. Má vynikající vypnutí povrchu a zachování lesku.

Je dostupný v černé, šedé a bílé barvě, jenž lze spolu míchat k dosažení šedých odstínů GreyCrom pro optimální kryvost vrchních laků. Míchací poměry jsou také obsaženy v programu iCrom.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylový
Barva:	Šedá, černá a bílá
Specifická hmotnost:	1,2 kg/l při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	15 - 35 mikronů (1 vrstva)
VOC:	510 g/l směs k aplikaci bez ředidla (100:25:0 obj.) 539 g/l směs k aplikaci s ředidlem (100:25:10 obj.) 585 g/l směs k aplikaci s ředidlem (100:25:25 obj.)

POMOCNÉ PRODUKTY

Tužidlo:	Ředidlo:
P4000 Pomalé tužidlo	S324 Pomalé ředidlo 2K
P5000 Standardní tužidlo	S322 Standardní ředidlo 2K
P6000 Rychlé tužidlo	

		
<i>T° (°C)</i>	<i>Tužidlo + ředidlo</i>	
< 18	P6000+S322	P6000+S324
18 – 25	P5000+ S322/S324	P5000/P4000+ S324
> 25	P4000+S324	P4000+S324

PŘÍPRAVA POVRCHU

POSTUP		Ocel	LAK OEM
	P400-500/ Robrite	✓	VOLITELNÉ
	DA93	✓	✓

V případě aplikace na železo, galvanizovanou ocel nebo jiný kovový povrch doporučujeme před aplikací použít přínavostní základ jako Primanyl 2120 nebo reaktivní základ Aircolor Etch Primer 1K.

MÍCHACÍ POMĚR

MULTY SEAL	A · B · C			
			20°C	
P4000	100:25:10-25 dle objemu			4 h
P5000	100:20:7-19 dle hmotnosti	4:1:10-25	32-22" F/4	4 h
P6000				3 h

APLIKAČNÍ METODA


	 mm	 bar	 cm	
	1,3-1,4	2 - 3	15 - 20	1
	1,3-1,4	2	10 - 15	1

DOBY SCHNUTÍ

20° C			
			
P4000	12'	17'	20-24 h
P5000	7'	14'	20-24 h
P6000	6'	11'	15-24 h

V případě přelakování po 24 hodinách je nutné aplikovat buď novou vrstvu plniče, nebo povrch zbrousit s P400-500 nebo šedým Robrite a odmastit.

TABULKA ODSŤÍNŮ

Výběr šedé	Barvy	Míchací poměr % hmotn.		Doporučené odstíny laků
		Plnič Bílý/Černý	Plnič Bílý/Šedý/Černý	
R1		100 : 0 (B:Č)	100 : 0 : 0 (B:Š:Č)	bílé žluté oranžové
R2		89 : 11 (B:Č)	75 : 25 : 0 (B:Š:Č)	červené
R3		55 : 45 (B:Č)	10 : 90 : 0 (B:Š:Č)	zelené, modré a světle šedé metalické světle zelené, modré, červené a šedé žluté, modré, metalické oranžové
R4		30 : 70 (B:Č)	0 : 70 : 30 (B:Š:Č)	zelené, modré a tmavě šedé zelené, modré a metalické tmavě šedé
R5		0 : 100 (B:Č)	0 : 0 : 100 (B:Š:Č)	černé metalické černé

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.