



MULTYFILLER EXPRESS

C19

VERZE: 190313
Strana: 1/5

2K AKRYLOVÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ 4:1

POPIS

MULTYFILLER EXPRESS je dvoukomponentní akrylový základový plnič pro opravy karoserií. Vyniká kvalitou a velmi snadnou aplikací v každém prostředí.

MULTYFILLER EXPRESS má vynikající izolační vlastnosti a skvělou přilnavost ke tmelům, plničům a dobře zbrúšeným vytvrdlým lakům.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	2K akrylát
Barva:	ME0 - bílá ME1 - světle šedá ME3 - střední šedá ME6 - černá
Měrná hmotnost:	1,60 kg/l při 20°C

	<i>Silnovrstvý plnič</i>	<i>Základový plnič</i>	<i>Bez broušení</i>	
Tloušťka suché vrstvy	70-90 micronů	50 micronů	30 micronů	1 vrstva
Obsah pevných částic	73%	64%	64%	Směs k aplikaci
VOC:	438 g/l Multyfiller Express 472 g/l	535 g/l	533 g/l	Směs k aplikaci 2004/42/EC - IIB(c1)(540)
Vydatnost:	9 m ² /l	12 -18 m ² /l	16 - 18 m ² /l	1 vrstva

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

P4000 Pomalé tužidlo
P5000 Standardní tužidlo
P6000 Rychlé tužidlo
S322 Standard ředidlo
NS21 Konvertor pro aplikaci
bez broušení

PŘÍPRAVA POVRCHU

POSTUP S BROUŠENÍM			Tmel	Laky OEM	Kataforéza
	P240		✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓

POSTUP BEZ BROUŠENÍ			Tmel	Laky OEM	Kataforéza
	P400		✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓

MÍCHACÍ POMĚR

		Silnovrstvý plnič		Základový plnič		Bez broušení	
		Obj.	Hmot.	Obj.	Hmot.	Obj.	Hmot.
	Multyfiller Express	4	100	4	100	3	100
	Tužidlo	1	15	1	15	1,5	30
	NS21	-	-	-	-	1	19
	S322	0 / 10%	0	1	14	-	-
	F/4 při 20°C	50"		19"		16"	
	P4000	20' - 40' (*)		20' - 40'		20'	
	P5000	20' - 40' (*)		20' - 40'		15'	
	P6000	15' - 35' (*)		15' - 35'		10'	

(*) Doba zpracovatelnosti po přidání 5% ředidla.

APLIKACE

		<i>Silnovrstvý plnič</i>	<i>Základový plnič</i>	<i>Bez broušení</i>
	HVL	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	1,3 - 1,4 mm
		2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
	Vrstvy	2	2	1 - 2
	20°C	5'	5'	3'

DOBY SCHNUTÍ


		<i>Silnovrstvý plnič</i>	<i>Základový plnič</i>	<i>Bez broušení</i>
	P4000 - P5000	-	-	Min 15' Max 60'
	P4000	2 h	1,5 h	-
	P5000	2 h	1,5 h	> 1 h *
	P6000	1,5 h	1 h	-
	P4000 - P5000	30'	30'	-
	ODVĚTRÁNÍ	5'	5'	-
	ÚPLNÉ VYTVRZENÍ	7'	7'	-

(*) V případě povrchových defektů lze brousit po 15 min. při 20°C.

BROUŠENÍ

		Silnovrstvý plnič	Základový plnič	Bez broušení
 ORBIT 3 - 5	POČÁTEČNÍ	P360	P400	-
	FINÁLNÍ	P600	P600	BRUSNÁ ROHOŽ MICROFINE
	POČÁTEČNÍ	P600	P600	-
	FINÁLNÍ	P800	P800	P1000

PŘEHLED ODSÍNŮ

Stupně šedé	Odstíny	Míchací poměr hmotnostně %				Doporučené barvy
R1		100:0 (ME0:ME6)	100:0:0 (ME0:ME3:ME6)	-	-	Bílá Žlutá Oranžová
R2		94:6 (ME0:ME6)	90:10:0 (ME0:ME3:ME6)	100:0 (ME1:ME6)	100:0:0 (ME1:ME3:ME6)	Červená
R3		60:40 (ME0:ME6)	0:100:0 (ME0:ME3:ME6)	70:30 (ME1:ME6)	0:100:0 (ME1:ME3:ME6)	Světle zelená, světle modrá a světle šedá. Metalická světle zelená, modrá, červená a šedá. Metalická žlutá, béžová a oranžová.
R4		35:65 (ME0:ME6)	0:60:40 (ME0:ME3:ME6)	40:60 (ME1:ME6)	0:60:40 (ME1:ME3:ME6)	Tmavě zelená, modrá a šedá. Metalická tmavě zelená, modrá a šedá.
R5		0:100 (ME0:ME6)	0:0:100 (ME0:ME3:ME6)	0:100 (ME1:ME6)	0:0:100 (ME1:ME3:ME6)	Černá Metalická černá

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Vyčistěte čistícím ředidlem před vypršením doby zpracovatelnosti.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.