

POPIS

RobLiner je 2K akrylovo-polyuretanový nástřik, který poskytuje vysokou úroveň ochrany. Díky vysoké mechanické a chemické odolnosti je ideální pro nástřik viditelných částí přívěsů, pick-upů a dalších viditelných ploch, které jsou vystaveny velmi náročným podmínkám jak fyzikálním, tak povětrnostním.

- Snadno přizpůsobitelný vzhled struktury
- Vysoká mechanická odolnost (oděr, poškrábání), tvrdost a pružnost
- Vysoká chemická odolnost
- Ochrana proti korozi
- Odolnost proti povětrnostním vlivům a UV ochrana
- Vynikající přilnavost na různé povrchy
- Teplotní odolnost až 85 °C (185 °F)

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylát
Barva:	Černá, průsvitná
Specifická hmotnost:	1,1 kg/l při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	180-230 mikronů (1 vrstva)
Vydatnost:	2,3 m²/l (natužený produkt, 200 mikronů)
VOC: černý	420 g/l
	450 - 470 g/l (ředění 10 - 20 %)
probarvovací	385 g/l
	405 - 450 g/l (k aplikaci)

POMOCNÉ PRODUKTY

Tužidlo RobLiner

S322 Standardní ředidlo 2K

PŘÍPRAVA POVRCHU


			Volitelné (*)
Ocel		✓	
Hliník	✓	✓	Primanyl 2120/ Aircolor 1K Reaktivní základ
Galvanizované	✓	✓	Primanyl 2120/ Aircolor 1K Reaktivní základ
Pozink	✓	✓	Primanyl 2120/ Aircolor 1K Reaktivní základ
Polyesterový tmel	✓	✓	
Epoxidové základy	✓	✓	
Originální laky	✓	✓	
Plasty	✓	✓	Primerplast
Kataforéza	✓	✓	

(*) Na některých površích může zlepšit přilnavost


MÍCHACÍ POMĚR


Pro aplikaci stříkací pistolí RG1 přidejte dané množství tužidla přímo do plechovky. Plechovku uzavřete a důkladně jí protřepejte po dobu 2 minut. Poté bude produkt připraven k aplikaci.

			
Tužidlo RobLiner	100 : 33 objemově 660:200 hmotnostně	3 : 1	1 hod.

			
Tužidlo RobLiner	100 : 33 10-20 % objemově 660:200 78-156 hmotnostně	3 : 1 10-20 %	1 hod.

Probarvovací Robliner: Tuto verzi můžete probarvit požadovaným odstínem. Je možné jej tónovat bázemi ze systému Roberlo Disolac. Pro tónování používejte pouze rozpouštědlové báze.

			
Tužidlo RobLiner	100 : 33 objemově 660:200 hmotnostně	3 : 1	1 hod.
Odstín	5-10 objemově 30-70 hmotnostně	5-10 %	

			
Tužidlo RobLiner	100 : 33 5-10 objemově 660:200 78-156 hmotnostně	3 : 1 : 5-10 %	1 hod.
Odstín	5-10 objemově 30-70 hmotnostně	5-10 %	

Odstín: Pro dosažení požadované kryvosti přidejte 5 – 10 % (do dílu A) podle barvy pigmentu. Pro zjemnění struktury a dosažení hladšího povrchu probarvené verze by mělo být množství ředidla 5 -10 %.

APLIKAČNÍ METODA

Následující parametry lze měnit podle požadované struktury výsledného povrchu:

Tlak, vzdálenost stříkání, průměr trysky.

Před aplikací na vozidlo doporučujeme nastříkat kontrolní vzorek pro ověření finálního vzhledu.

					
	mm	bar	cm		
		2-4	20 - 30	1-2	45 - 60´
	1,3 – 2,0	4	15 - 20		45 - 60´

DOBY SCHNUTÍ

20° C				60° C	
					
Tužidlo RobLiner	5 - 10'	45 - 60'	1 - 24 h	Tužidlo RobLiner	30'

* Pro slabé nástřiky: 2 -3 dny
 Pro silné nástřiky: 7 dní
 Sušení IR zářičem: není doporučeno

PŘELAKOVÁNÍ

Před přelakováním po 24 hodinách doporučujeme lehce přebrousit s Robrite.

Přelakovatelné s:

- Dicrom
- Ucrom
- řada Disolac
- Opabase acqua 2.0
- většina moderních lakovacích systémů

CHEMICKÁ ODOLNOST

Voda	24 hod.	OK
Nafta	24 hod.	OK
Brzdová kapalina	24 hod.	Změkčení povrchu
Mýdlo	24 hod.	OK
Amoniak 10 %	7 hod.	OK
Kyselina octová	7 hod.	OK
Plynový olej	10 min.	OK
Benzín	10 min.	Změkčení povrchu. Po odpaření je tvrdost obnovena.
Xylen	15 min.	Změkčení povrchu. Po odpaření je tvrdost obnovena.
Aceton	5 min.	Změkčení povrchu. Po odpaření je tvrdost obnovena.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení 18 měsíců od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.