



SN-96

METALICKÝ TMEL

B1

VERZE: 020502
Strana: 1/2

POPIS

Středně hustý metalický tmel. Díky tvrdosti a vysoké odolnosti je speciálně určen pro tmelení svařovaných dílů, pro opravy rezavých ploch na karoserii. Je odolný uhlovodíkům jako např. benzín nebo nafta i některým kyselinám jako např. kyselina v bateriích.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Polymer
Barva: Metalická
Specifická hmotnost: 1,5 kg/l při 20°C

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY


Může být aplikován na ocel.
Pokud je požadována maximální ochrana, nanášejte na epoxidový základ.
Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

PŘÍPRAVA POVRCHU

- 1) Identifikujte typ povrchu
- 2) Postup

POSTUP		Ocel
	ROBSTRIIP	
	P80	
	P150	
	DA93	

1 – APLIKACE

	 VÁHA	 10.0	
10°C	100 : 2	6,5'	20'
20°C		4'	10'
30°C		3'	6'

2- BROUŠENÍ

POČÁ- TEČNÍ	REVOLUTIONS	
	800 rpm	P80
FINÁLNÍ	ORBIT	
	7 – 5 mm	P150

POZNÁMKA

Nepoužívejte více tužidla než je určeno. Důkladně rozmíchejte.
Před aplikací základu musí být izolován polyesterovým tmelem.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve než produkt zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Před aplikací SN-96
vyvrtejte díry
v hranách rezavého
povrchu pro zajištění
pevnější opravy.