



UNIX 550HS

E79VERZE: 200313
Strana:1/3

RYCHLESCHNOUCÍ ČIRÝ LAK

POPIS

Unix 550HS je 2K akrylový čirý lak s vysokým obsahem pevných částic, který se snadno aplikuje. Je speciálně navržen pro použití na částečné opravy (2 - 3 díly), díky aplikačním časům a době schnutí optimalizuje a zkracuje dobu vytvrzování. Zároveň zachovává vysokou kvalitu konečného vzhledu.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylát 2K	
Barva:	Bezbarvý	
Specifická hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C	
Viskozita CF/4:	18 - 19" při 20°C	
Tloušťka suché vrstvy:	35 - 45 mikronů	
Vydatnost:	9 - 10 m ² /l	
Obsah pevných částic:	51 %	Unix 550HS
	53 %	aplikace (100:50 objemově)
	52 %	aplikace (100:50:5 objemově)
	Obsah VOC: 483 %	Unix 550HS
	465 g/l	aplikace (100:50 objemově)
	483 g/l	aplikace (100:50:5 objemově)

POMOCNÉ PRODUKTY

C355 standardní tužidlo

S322 standardní ředidlo

			
<i>T^a (°C)</i>	<i>Tužidlo</i>	<i>Tužidlo</i>	<i>Výběr ředidla</i>
18 - 25	C355	C355	S322

PŘÍPRAVA POVRCHU

Unix 550 HS naneste na báзовý lak po odvětrání doporučeném výrobcem.

MÍCHACÍ POMĚR

Unix 550HS				
C355	100:50:0-5 objemově 100:50 hmotnostně	2 : 1	18 - 19" F/4 při 20°C	1 h

APLIKAČNÍ METODA

	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	1/2+1	0'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

DOBY SCHNUTÍ

20° C						50° C			IR - OC		
										ODVĚT- RÁNÍ	SUŠENÍ
C355	10'	45'	1h 15'	2h	2h 30'	C355	10'	1h	Nedoporučeno		

POZNÁMKY

Vlhkost a teplota ovlivňuje složky čírého laku, proto musí být aplikační vybavení absolutně suché. Čirý lak a tužidlo uchovávejte při teplotách 15 – 30 °C.
Nádobu s tužidlem uzavřete ihned po použití.
V případě relativní vlhkosti vyšší než 70 % a teploty nižší než + 10°C doporučujeme sušení ve stříkácké kabině při 50 °C.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.