

POPIS

2K akrylový základový plnič 6 : 1, který umožňuje efektivní opravy díky rychlé aplikaci, schnutí a broušení.

Je velice všestranný a vyniká vysokou kvalitou povrchu.



FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Akrylát 2K

Barva: ☐ V0 Bílá

☒ V6 Černá

Specifická hmotnost: 1,4 kg/l při 20°C

	Silnovrstvý plnič	Základový plnič	Bez broušení
Tloušťka suché vrstvy	80 mikronů	50 mikronů	25 mikronů
VOC (k aplikaci)	405 g/l	426 g/l	530 g/l
Vydatnost	6-7 m²/l	8-10 m²/l	16-18 m²/l

POMOCNÉ PRODUKTY

Kx44 - pomalé tužidlo

Kx45 - standardní tužidlo

VOC PLUS - aditivum s nízkým VOC pomalé/standardní



	Teplota °C		
	<18°C	18-25°C	>25°C
	KX45	KX45	KX44
	KX45	KX45	KX44-KX45

PŘÍPRAVA POVRCHU

Proces	OEM laky	Kataforéza*	Polyesterové tmely	Ocel	Pozink	Polyester
Silnovrstvý plnič						
 P240	•	•	•	•	•	•
 DA93	•	•	•	•	•	•
Základový plnič						
 P240 P320	•	•	•	•	•	•
 DA93	•	•	•	•	•	•
Bez broušení						
 P400	•	•	•	•	•	•
 DA93	•	•	•	•	•	•

(*) Na kataforézu lze aplikovat na nezbroušený odmaštěný povrch

MÍCHACÍ POMĚR

	Silnovrstvý plnič		Základový plnič		Bez broušení	
	Obj.	Hmotn.	Obj.	Hmotn.	Obj.	Hmotn.
 Velox	6	100	6	100	6	100
 KX44-45 Tužidlo	1	12	1	12	1	12
Voc plus LOW VOC aditivum pomalé/stand.	10%	7	20%	16	40%	26
 F/4 při 20°C	60"		30"		15"	
 20°C	15'		30'		30'	

APLIKACE

	Silnovrstvý plnič	Základový plnič	Bez broušení
	1,7-1,9	1,4-1,6	1,3
HVLP/HT			
	1,8-2,2	1,8-2,2	2-2,2
	2	2	2
Vrstvy			
	0'	0'	0'
20°C			

DOBY SCHNUTÍ

	Silnovrstvý plnič	Základový plnič	Bez broušení
	–	–	15'-60'
KX			
	45'-60'	30'-45'	>60'
KX			

BROUŠENÍ

	Silnovrstvý plnič	Základový plnič	Bez broušení
	P500	P500	SANDINGPAD Microfine
ORBIT3-5			

TABULKA ODSŤÍNŮ

Odstín	Míchací poměr V0:V6	Doporučené použití
R1 	100:0	bílá, žlutá, oranžová
R2 	95:5	červená
R3 	70:30	zelená, modrá a světle šedá, zelená, modrá, červená a světle šedá metalíza, žlutá, béžová a oranžová metalíza
R4 	40:60	zelená, modrá a tmavě šedá, zelená, modrá a tmavě šedá metalíza
R5 	0:100	černá, černá metalíza

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čistící ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.

Spectrum Franěk, s.r.o.
Janovská 4
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.:483 368 611
e-mail: spectrum@spectrum-franek.cz
www.spectrum-franek.cz