



TECHNICKÝ LIST QC-7510

 QUICKLINE® UHS rychlý čirý lak



Popis	Quickline QC-7510 je UHS čirý lak s vyšším obsahem pevných částic a nízkým obsahem VOC a rychlým schnutím – 15 min. v boxu. Vyniká snadnou aplikací, dobrým leštěním a poskytuje vynikající finální vzhled na vodouředitelných báзовých lacích. Je ideální jak na bodové opravy, tak na opravy více dílů.		
Produkty	Čirý lak: Tužidla:	QC-7510 UHS rychlý čirý lak <i>Quickline</i> QH-4510 rychlé UHS tužidlo <i>Quickline</i> (do 23 °C) QH-4520 standardní UHS tužidlo <i>Quickline</i> (20-30 °C) QH-4530 pomalé UHS tužidlo <i>Quickline</i> (nad 30 °C)	
Příprava povrchu	Čirý lak QC-7510 je určen speciálně pro aplikaci na vodouředitelné báзовé laky. Viz technický list příslušného báзовého laku. Poznámka: - maximální doba odvětrání báзовého laku před aplikací UHS rychlého čirého laku QC-7510 je 24 hodin. Pokud doba přesáhne 24 hodin, důkladně zbruste a aplikujte další vrstvu báзовého laku. - Těsně před aplikací čirého laku QC-7510 očistěte povrch báзовého laku vhodnou antistatickou utěrkou.		
Míchací poměr 	UHS rychlý čirý lak <i>Quickline</i> QC-7510 UHS tužidlo <i>Quickline</i> QH-4510/4520/4530 Doba zpracovatelnosti: Viskozita:		Dle objemu: 2 díly 1 díl 1 – 2 hodiny 17 – 19 sekund DIN4 20 °C
Aplikace 	HVLP/schválená stříkací pistole	tryska 1,2 – 1,3 mm, tlak vzduchu – viz doporučení výrobce stříkací pistole	
Počet vrstev 	<u>2 vrstvy</u> aplikujte 1 střední mokrou vrstvu nechte odvětrat aplikujte 1 plnou vrstvu (50 – 60 mikronů suché vrstvy)		<u>1 lehká vrstva + 1 plná vrstva</u> aplikujte 1 lehkou uzavřenou vrstvu nechte odvětrat aplikujte 1 plnou vrstvu (45 – 50 mikronů suché vrstvy)
Doba odvětrání 	2 vrstvy 5 – 10 minut mezi vrstvami při 20 °C 1 lehká + 1 plná vrstva 2 – 3 minuty pro 1 – 2 díly max. 3 díly – odvětrání není nutné		
Schnutí 	Na vzduchu při 20 °C: Sušení v boxu: IR:	Bezprašný Pro manipulaci Odmaskování Leštění/do provozu 60 °C s QH-4510/4520 60 °C s QH-4530 Leštění/do provozu Středněvláknový/krátkovlnný	30 – 40 minut 4 hodiny 8 – 10 hodin 12 hodin 15 minut (teplota kovu) 25-30 minut (teplota kovu) po úplném vychladnutí 8 – 15 min. dle odstínu a použitého vybavení
Poznámky Aplikační vybavení vyčistěte ihned po použití pomocí MS ředidla Quickline nebo jiného vhodného rozpouštědla. Odpad likvidujte v souladu s místními předpisy.			
Informace o VOC Limitní hodnota těkavých organických látek (VOC) pro EU tohoto produktu (kategorie produktu: IIB.d) připraveného k aplikaci je max. 420 g/litr. Obsah VOC toho produktu připraveného k použití je max. 420g/litr. Podle zvoleného způsobu použití může být skutečný obsah VOC nižší než předepsáno směrnici EU.			

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než zde uvedeným. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití

Dovozce do ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.
 Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
 Tel. 483 368 611, spectrum@spectrum-franek.cz
www.spectrum-franek.cz

QUICKLINE®