





Datum revize: 2021-09-17

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

PRODUKT		POPIS	
QC-7600		Quickline SR Čirý lak	
QH-4410		Quickline HS tužidlo – rychlé	
QH-4420		Quickline HS tužidlo – standardní	
		Popis produktu Quickline SR Čirý lak QC-7600 je dvoukomponentní akrylovo-uretanový čirý lak s vysokým obsahem pevných částic a odolností proti poškrábání. Je vhodný pro opravy dílů i pro kompletní přestříkání vozidla.	
 		Příprava podkladu Před aplikací si prosím přečtěte technický list základového laku. Upozornění: Maximální doba odvětrání základového laku před aplikací SR čirého laku QC-7600 SR je 24 hodin. Pokud doba přesáhne 24 hodin, důkladně zbruste a aplikujte další vrstvu základového laku. Těsně před aplikací SR čirého laku QC-7600 přetřete povrch základového laku vhodnou antistatickou utěrkou.	
		Míchací poměr QC-7600 QH-4410 nebo QH-4420	dle objemu 2,0 díly 1,0 díl
		Zpracovatelnost při 20°C	2 – 3 hodiny podle použitého tužidla
		Nastavení stříkací pistole Tryska Tlak vzduchu	Konvenční stříkací pistole Ø 1,4 – 1,6 mm 50 psi (3,5 baru) HVLP / Schválená stříkací pistole Ø 1,4 – 1,6 mm podle pokynů výrobce stř. pistole
		Aplikace Počet vrstev Tloušťka suché vrstvy	2 vrstvy 50 – 60 µm
		Doba odvětrání při 20°C	5 – 10 minut mezi vrstvami
		Schnutí na vzduchu při 20°C Bezprašný Leštění/do provozu Manipulace Odmaskování	30 – 60 minut 12 hodin (přes noc) 4 hodiny 8 hodin
		Sušení v boxu při 50°C Leštění/do provozu	20 – 30 minut 2 hodiny po úplném zchlazení
		Upozornění Vybavení vyčistěte ihned po použití pomocí MS ředidla Quickline nebo jiného vhodného rozpouštědla. Odpad likvidujte podle platných předpisů.	

Technical Data Sheet



**Přeprava a skladování**

Teplota skladování: 5 až 35°C.

Skladujte podle místních předpisů v odděleném a schváleném prostoru.

Uchovávejte v původních nádobách chráněných před přímým slunečním zářením, na suchém, chladném a dobře větraném místě mimo nekompatibilní materiály (viz bezpečnostní list oddíl 10), potraviny a nápoje. Odstraňte zdroje vznícení. Separujte od oxidačních materiálů. Uchovávejte nádoby pevně uzavřeny a utěsněny, dokud nebudou použity. Nádoby, které již byly otevřeny, musí být znovu pečlivě uzavřeny a postaveny tak, aby nedošlo vytečení. Neskladujte v neoznačených nádobách.

Používejte vhodná opatření zamezující znečištění životního prostředí.

**Informace o VOC pro QC-7600**

Limitní hodnota těkavých organických látek (VOC) pro EU tohoto produktu (kategorie produktu: IIB.e) připraveného k aplikaci je max. 840 g/litr VOC. Obsah VOC toho produktu připraveného k použití je max. 840 g/litr. Podle zvoleného způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší než předepsáno směrnicí EU.

Informace o VOC pro QH-4410/QH-4420

Legislativa VOC (2004/42) se týká barev namíchaných k použití. Tento produkt může být použit jako součást schváleného lakovacího systému, jak je uvedeno v technickém listu, proto bude označen symbolem zeměkoule. Nebude mít etiketu VOC, neboť tento typ produktu není definován v tabulkách směrnice 2004/42.

Zdraví a bezpečnost

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než zde uvedeným. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Pro další informace prosím kontaktujte:



PPG Industries Poland Sp. z o.o.,
Oddział w Warszawie, Ul. Bodycha 47,
05-816 Warszawa-Michałowice, Polska,
Tel.: +48 22 753 30 10
Faks: +48 22 753 30 13

DOVOZCE DO ČR:**Spectrum Franek s.r.o.**

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483368611, Fax: +420 483368699
spectrum@spectrum-franek.cz
www.spectrum-franek.cz

