

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:
01/2025

SELEMIX® 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK LESKLÝ 7-360

POPIS PRODUKTU

Selemix 7-360 1K je 1K nitrocelulózový lesklý vrchní lak dostupný v pastelových a jednovrstvých metalických odstínech. Vyznačuje se velmi rychlým zasycháním a tvorbou jednolitého lesklého povrchu.

Je vhodný pro lakování a renovaci zařízení, strojů a příslušenství strojů a pro mnoho dalších aplikací v průmyslu, kde je vyžadováno rychlé schnutí a vysoký lesk.

PRODUKTY

7-360 *Selemix 1K* celulósový vrchní lak lesklý
NPxx *Selemix NP* Rozpouštědlové pigmenty

Ředidla:

1-215 Nitro ředidlo
1-205 Bezaromátové ředidlo

STYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA



Lakované povrchy
PU nebo
polyesterová plniče

Strojní broušení s papírem P320-400 a odmaštění



Základy *Selemix 1K*
(7-810, 7-820, 3-080X) :

Čas přelakování viz technické listy základů.

Aplikujte pouze na čisté a suché povrchy s teplotou minimálně o 3°C vyšší než rosný bod.
Během aplikace a sušení zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu

MÍCHACÍ POMĚRY

Barvu před ředěním důkladně promíchejte a zkontrolujte odstín.

	Aplikace	Konvenční
	Hmotnostně:: 7-360 Barva 1-215/1-205 Ředidlo	1000 400 - 500
	Objemově: 7-360 Barva 1-215/1-205 Ředidlo	2 1 - 1.2
	Viskozita (při 20 °C): Zpracovatelnost (při 20 °C):	18-22 s DIN4 Neomezené

APLIKACE

	Aplikace	Konvenční
	Nastavení stříkací pistole:	Tryska: Vrchní plnění: 1,3-1,4 mm Spodní plnění: 1,6-1,8 mm Přetlaková nádoba: 0,85-1,2 mm
	Tlak vzduchu: Tlak kapaliny:	HVLP: 2 bary Standard: 2-3 bar
	Počet vrstev:	2-3
	Odvětrání mezi vrstvami:	10-15 minut
	Schnutí	Volně na vzduchu
	Suchá vrstva:	35-45 mikrometrů

ČASY SUŠENÍ



při 20 °C

Proti prachu:
 Na dotyk:
 Pro maskování:
 Pro manipulaci:
 Zcela suchý:
 Přelakovatelnost:

15-20 minut

30-40

4-8 hodin

40-50 minut

12-16 hodin

Minimálně: 6 hodin

Maximálně: 24 hodin bez broušení

Nižší teplota, nebo tloušťka nátěrového filmu vyšší než 45 mikrometrů prodlužuje dobu schnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Směs připravená k použití včetně ředidla (RFU)

VOC (g/l):

Sušina (hmotnostně):

Sušina (objemově):

Rozpouštědla (hmotnostně):

Hustota (RFU):

Teoretická vydatnost:

Lesk:

693-709 g/l (v závislosti na barvě a ředění)

24-30 %

21-22 %

70-76 %

0,88-0,99 Kg/l

5,1-5,6 m²/L při 40 mikrometrech DFT

lesklý

RODUKTY A POPIS PRODUKTŮ

Kód Selemix	Krátký kód	Popis produktu	Velikost balení	
7-360/E 4K	7-360	1K Celulóзовý vrchní lak lesklý	4	Kg
7-360/E16K	7-360	1K Celulóзовý vrchní lak lesklý	16	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Ředidlo	1	L
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Ředidlo	5	L
1.991.1205/E25	1-205	Bezaronátové ředidlo	25	L

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíní právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE:

Zákaznický servis a prodejní skupina Selemix
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, Anglie
Tel: 01449 771771