



UNIX 250HS

E38VERZE: 180706
Strana:1/3**VYSOCE ODOLNÝ HS ČIRÝ LAK**

POPIS

Unix 250HS je 2K akrylový čirý lak s vysokým obsahem pevných částic, který je vysoce odolný poškrábání. Zaručuje vysoce kvalitní lesk a trvanlivost povrchu. Vyniká vlastnostmi jako snadná aplikace, dobrá odolnost oděru, a chemickým látkám a po zaschnutí se velmi snadno leští.

Je vhodný na bodové opravy i opravy celých dílů.

V případě potřeby vyšší vydatnosti je možné jej ředit do 5 %.

Díky své receptuře je tento produkt klasifikován jako speciální lak a splňuje tak platnou legislativu EU ohledně emisí VOC.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylát 2K
Barva:	Bezbarvý
Specifická hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C
Viskozita CF/4:	18,5" při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	55 mikronů 2 vrstvy
Vydatnost:	9 – 10 m ² /l
Obsah pevných částic:	47 % Unix 250HS 46 % aplikace (100:50 objemově) 44 % aplikace (100:50:5 objemově)
Obsah VOC:	486 g/l aplikace (100:50 objemově) 2004/42/EC-IIB (e) (840)(486) 500 g/l aplikace (100:50:5 objemově) 2004/42/EC-IIB (e) (840)(500)

POMOCNÉ PRODUKTY

C354	dlouhé tužidlo	S322	standardní ředidlo
C355	standardní tužidlo	S324	dlouhé ředidlo
C356	krátké tužidlo		

T ^a (°C)			
	Tužidlo	Tužidlo	Výběr ředidla
< 18	C356	C356	S322
18 - 25	C355-C356	C355	S322
> 25	C355	C354	S324

PŘÍPRAVA POVRCHU

Před aplikací čirého laku **Unix 250 HS** nechte bázový lak odvětrat 15 – 20 minut.

MÍCHACÍ POMĚR

Unix 250HS				
C354	100:50:0-5 objemově	2 : 1	18" F/4 při 20°C	3 h
C355				3 h
C356				2 h

APLIKAČNÍ METODA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

DOBY SCHNUTÍ

20° C

60° C

IR - OC

C354	25'	4h	5h	8h	24h
C355	20'	3h	5h	7h	24h
C356	20'	2,5h	4h	6h	24h

C354	40'
C355	30'
C356	-

	ODVĚT- RÁNÍ	SUŠENÍ
SVĚTLÉ	5'	10'
TMAVÉ	4'	8'
METALICKÉ	5'	10'

POZNÁMKY

Vlhkost ovlivňuje složky čirého laku, proto musí být aplikační vybavení absolutně suché.
Nádobu s tužidlem uzavřete ihned po použití.
Nepoužívejte, pokud vlhkost vzduchu překračuje 70 %.
Nepoužívejte při teplotách nižších než + 10°C. V tomto případě sušte ve stříkací kabině.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.