

Technický list

LAKOVACÍ ZÁKLAD VE SPREJI- ŠEDÝ A ČERVENOHNĚDÝ	obj. č. 40701
Vlastnosti:	Lakovací základ ve spreji je dlouhodobý základ před aplikací barev a laků určených na kov. Tento základ slouží jako antikorozní ochrana a zamezuje dalšímu rezavění. Zaschlý film na povrchu je odolný proti slané vodě, teplotám do 80°C, dočasně i teplotám do 120°C.
Aplikace:	Lakovací základ lze použít všude tam, kde je nutná ochrana kovových či obdobných povrchů před korozí.
Zpracování:	Upravované plochy musí být čisté, suché, a zbavené mastnoty. Případná koroze musí být odstraněna. U zvláštních podkladů se doporučuje provést předběžnou zkoušku. Před použitím nádobu důkladně protřepejte (1-2min) dokud neuslyšíte míchací kuličku. Poté materiál nastříkejte rovnoměrně křížovým pohybem. U menších ploch lze stříkat i krouživými pohyby. Odstup při stříkání by měl být 20-30cm, aby se zamezilo ucpání stříkací trysky, sprej vždy po použití obraťte ventilkem dolů a nechte krátce vystříkat čistý plyn. Doba schnutí až po úplné zaschnutí je v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy přibližně 20 -30 min. Při opakované aplikaci je nutné jednotlivé vrstvy nechat odvětrat. Po zaschnutí je lakovací základ přelakovatelný všemi dostupnými barvami a laky.

Technické údaje:	
Barva:	šedá
Doba schnutí:	15-30 min dle okolní teploty
Základ:	Akrylová pryskyřice
Hustota:	97 g/cm ³ (účinná látka)
Bod vzplanutí:	<-19 °C (aerosol)
Hnací plyn:	Propan/Butan
Vydatnost:	150 g/m ²
Odstranitelnost:	Nitroředidlem
Doba skladování:	24 měsíců (v chladu a suchu)
Forma balení:	400 ml

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: